


کد مدرک / فرم: (F-42-02)	بسمه تعالی	 آزمایشگاه تخصصی آزمون لوله، شیلنگ و تسمه مورد تایید استاندارد با شماره گواهینامه T/۱۲۰
صفحه: ۱ از ۱	گزارش نتایج آزمون	
کد نمونه: ۱۰۰۸-۱		

۱- متقاضی: بازرگانی موسوی	۵- نوع فراورده: لوله PEX-AL-PEX
۲- شماره نامه ارسالی: ۸۷/۸-۸۸	۶- نوع مصرف: ساختمانی
۳- تاریخ نامه ارسالی: ۸۷/۰۸/۰۶	۷- قطر اسمی بر حسب میلیمتر: ۱۶
۴- تاریخ دریافت نمونه: ۸۷/۰۸/۰۶	۸- مشخصه: FIRAT

ردیف	عنوان آزمون / بر حسب	نتیجه آزمون	حدود قابل قبول	استاندارد روش آزمون
۱	ابعاد بر حسب میلیمتر	-----	-----	-----
۱-۱	میانگین ضخامت جداره لوله	۲/۱	۱/۶۵+۰/۴	ASTM F1281(05) (بند ۹-۱)
۲-۱	میانگین قطر خارجی	۱۶/۳	۱۶+۰/۳	ASTM F1281(05) (بند ۹-۱)
۳-۱	ضخامت A1	۰/۲۴	۰/۱۸+۰/۰۹	ASTM F1281(05) (بند ۹-۱)
۴-۱	حداقل ضخامت لایه داخلی	۱/۲	۰/۹	ASTM F1281(05) (بند ۹-۲)
۵-۱	حداقل ضخامت لایه خارجی	۰/۷	۰/۴	ASTM F1281(05) (بند ۹-۲)
۲	حداقل فشار ترکیدگی در دمای ۲۳ °C بر حسب کیلوپاسکال	مطابقت دارد	۶۰۰۰	ASTM F1281(05) (بند ۹-۵)
۳	حداقل درصد ژل لایه داخلی بر حسب درصد	۹۹/۶	۶۵	ASTM F1281(05) (بند ۹-۷)
۴	حداقل درصد ژل لایه خارجی بر حسب درصد	۹۵	۶۵	ASTM F1281(05) (بند ۹-۷)
۵	وضعیت ظاهری	مطابقت دارد	مطابق بند ۷	ASTM F1281(05) (بند ۷)

جمع بندی: نمونه در تمامی موارد آزمون شده با استاندارد ASTM F1281(05) مطابقت دارد.

<p>مدیر آزمایشگاه:</p> <p>داود خادمی</p> <p>شرکت مهندسی آریانا نام</p> <p>آزمایشگاه مرکزی</p>	<p>- نتایج فقط در خصوص نمونه های ارسالی مورخ ۸۷/۰۸/۰۶ صادق می باشد.</p> <p>- تکثیر گزارش آزمون بدون اجازه کتبی از شرکت آریانام مجاز نمی باشد و در صورت داشتن اجازه کتبی تکثیر آن باید بطور کامل و از تمامی صفحات آن صورت گیرد</p> <p>- به شکایت مشتریان محترم آزمایشگاه در خصوص نتایج صادر شده تا یک هفته پس از اعلام نتیجه آزمون رسیدگی خواهد شد.</p> <p>- نمونه برداری توسط متقاضی انجام گرفته است.</p>
---	---